



SCALPEX AL 23

Superdecapante alcalino en forma de gel espeso para los revestimientos a base de plomo y silicato.

Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Producto listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Llama y espátula.
3. **Modo operativo:** Aplicar en capa espesa. Se aconseja aplicar una película de plástico sobre el producto por razones técnicas y de seguridad. Dejar actuar y arañar con una trailla o una lima gruesa. Si es necesario para las partes estructuradas, acabado con cepillo metálico. Aclarar la superficie y a continuación neutralizar, en caso necesario, con el SCALP NDS 72 (neutralizante de superficie). Evitar su aplicación sobre superficies mojadas.
4. **Tiempo de aplicación:** De 1 a 48 horas.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 1 a 2 kg / m² según la naturaleza del revestimiento.

Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de derivados alcalinos	▪ pH: 14
▪ Pasta espesa tixotrópica amarillenta	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.23 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: No inflamable

Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** No aplicar en las superficies como el aluminio, soporte galvanizado, cinc. Se recomienda hacer ensayos previamente y, en caso necesario, protegerlas.
2. **Protección de personas:** Es obligatorio llevar guantes, máscaras, vestimenta y zapatos de protección herméticos. Provoca quemaduras graves en la epidermis y en caso de contacto con los ojos, puede provocar la pérdida de la visión. En caso de contacto con el producto, lavarse con abundante agua y consultar inmediatamente al médico.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg
- En 6 kg, paquete de 2 x 6 kg

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado al decapado de los revestimientos a base de plomo, revestimientos silicato y todas las pinturas de fuerte espesor. Este producto no está adaptado para el decapado de enlucidos orgánicos y de las pinturas epoxi o poliuretano.

Ventajas del producto

- Único y excepcional para el silicato y el plomo (no genera polvo)
- Gran facilidad de aplicación gracias a su viscosidad ideal
- Su acción decapante es progresiva y muy activa
- Puede decapar varias capas de pintura en una sola pasada
- Se adhiere perfectamente a las superficies verticales
- Sin olor, sin disolvente, SCALPEX AL 23 es de base acuosa
- Validado por la Cramif en varias obras de decapado de pintura de plomo



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D