



# SCALPEX G6

Superdecapante para pinturas de suelos PU y EPOXI y todas las pinturas en superficies metálicas.

## Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Producto listo para usar (no diluir).
2. **Materiales de aplicación:** Pulverizador de baja presión, rodillo, brocha, cepillo, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. **Modo operativo:** Aplicar una capa espesa, después arañar con una trailla o una lima gruesa. Aclarar inmediatamente con agua a presión. Evitar su aplicación sobre superficies mojadas.
4. **Tiempo de aplicación:** Alrededor de 20 minutos en función de las condiciones climáticas y del revestimiento. No dejar que se seque el producto.
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 300 a 600 g / m<sup>2</sup> según el revestimiento.

## Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de cloruro de metileno	▪ pH: 1
▪ Color ligeramente amarillenta	▪ No sensible al hielo
▪ Densidad de 1.24 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	▪ Punto de inflamación: no inflamable

## Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** No aplicar sobre policloruro de vinilo, aluminio, cinc, caucho, baldosas de plástico, poliestireno.
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. No respirar los vapores. Este producto es muy corrosivo en contacto con la epidermis y puede provocar quemaduras graves. Por tanto, es obligatorio llevar botas, gafas protectoras, guantes de neopreno y una vestimenta apropiada. En caso de contacto con la epidermis, lavarse inmediatamente con abundante agua y consultar sin demora a un médico.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 25 kg, plataforma de 24 x 25 kg
- En 6 kg, paquete de 4 x 6 kg.
- En 0,9 kg, paquete de 24 x 0,9 kg

Almacenar el producto protegido de la intemperie y los rayos directos del sol.

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

Decapado de las pinturas altamente polimerizadas en las que los decapantes clásicos no dan resultados satisfactorios. Especialmente diseñado para decapar los revestimientos orgánicos utilizados en las industrias aeronáuticas, automovilísticas, navales, mecánicas y de la construcción.

## Ventajas del producto

- Rápido y eficaz en todas las superficies orgánicas
- Producto polivalente
- Sin pérdida (totalmente accesible)
- Envase encajable cuando está vacío (más espacio)
- No hay transvase del producto
- Los embalajes homologados de 25 kg con apertura total le facilitan la vida al pintor o al usuario.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D