



# SCALPEX SD

Superdecapante rápido par fachadas, sin DCM y sin NMP.

## Consejos prácticos de utilización

1. **Dilución:** Producto listo para usar.
2. **Materiales de aplicación:** Brocha de fibras naturales, lana, pulverizable sin aire llegado el caso.
3. **Modo operativo:** Homogeneizar: Agitar el producto antes de su aplicación. Aplicar en capa espesa y a continuación dejar actuar el producto hasta el reblandecimiento total del revestimiento. Eliminar las partes desagregadas mediante una espátula o un cepillo. Enjuague recomendado.
4. **Tiempo de aplicación:** De 15 minutos a 1 hora. (En función del espesor.)
5. **Temperatura de aplicación:** De 5 a 35° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
6. **Rendimiento:** De 400 a 800 g / m<sup>2</sup> según el revestimiento.

## Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de disolventes	▪ pH: 3
▪ Gel	▪ Viscosidad : > 5000 cps
▪ Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	▪ Punto de inflamación: 28°C

## Precauciones de aplicación

1. **Protección de superficies:** Puede tener efectos nefastos en algunas superficies como el caucho y el plástico. Se recomienda hacer ensayos previamente y, en caso necesario, protegerlas.
2. **Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse con agua.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua preferentemente jabonosa inmediatamente después de la utilización.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 L, plataforma de 33 x 20 L

## Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado al decapado de pinturas de edificios, ITE, RPE, RSE, colas, tintas, barnices, graffiti, sobre superficies de yeso hormigón, piedras, ladrillos, pasta de vidrio, madera, enlucidos minerales.

## Ventajas del producto

- Polivalente
- Sin cloruro de metileno
- Eficaz y rápido en su categoría
- Viscosidad ideal, adaptado a las superficies verticales
- No se derrama, (consumo reducido)



**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D