



SCALPFUGE 35

Hidrófugo acuoso de gama muy alta, no filmógeno a base de resina de polisiloxano y de silano.

Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** Listo para usar, no diluir.
- 2. Materiales de aplicación:** Rodillo, pulverizador manual, sin aire.
- 3. Modo operativo:** Extender SCALPFUGE 35 de forma homogénea, después aplicar sobre la superficie que hay que tratar de abajo hacia arriba hasta la completa saturación de la superficie. Aplicar de una a dos pasadas cada 10 minutos de intervalo. Evitar cualquier sobrecarga del producto que pueda generar escurridos que puedan dejar marcas en la superficie. Aplicar SCALPFUGE 35 en superficies limpias y preferentemente secas.
- 4. Tiempo de aplicación:** SCALPFUGE 35 es un producto de impregnación. La hidrofugación será efectiva inmediatamente después de que se seque por completo SCALPFUGE 35 (de una a varias horas).
- 5. Temperatura de aplicación:** de 5 a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento:** Según los materiales y sus porosidades.

Características fisicoquímicas

▪ Producto acuoso	▪ pH: 7
▪ Líquido blanco	▪ Sensible al hielo
▪ Densidad de 1 +/- 0.03 g/cm ³ a 20°C	▪ Punto de inflamación: Ninguno

Precauciones de aplicación

- 1. Protección de superficies:** Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (vidrio, policloruro de vinilo...).
- 2. Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua.

Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 l. plataforma de 24 X 20 l.
- En 5 l. paquete de 4 X 5 l.

Importante: El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

¿Para qué tipo de aplicaciones?

SCALPFUGE 35 está destinado a la hidrofugación de RPE (revestimiento plástico denso), revestimientos hidráulicos, piedras, ladrillos, mármoles, hormigón, tejas, pizarra, fibrocemento, piedra azul, enlucido con cal.

Ventajas del producto

- Producto de gama muy alta
- Sin disolventes
- Efecto perlante muy pronunciado
- Microporoso
- Limita los daños debidos al hielo
- Sin olor
- Pulverizable
- No cambia ni el aspecto ni la porosidad de la superficie
- Puede aplicarse sobre superficies ligeramente húmedas
- Impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales
- Impide la obstrucción de las superficies y limita la formación de microorganismos
- Sin etiquetado de seguridad, no dañino para el hombre y el medio ambiente



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D