



# SCALPFUGE OM 70

Hidrófugo disolvente sin silicona no filmógeno a base de compuestos organometálicos.

## Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** Listo para usar: no diluir.
- 2. Materiales de aplicación:** Rodillo de fibras naturales, pulverizador manual.
- 3. Modo operativo:** Extender el producto de forma homogénea antes de su utilización y después aplicar sobre la superficie que hay que tratar de abajo hacia arriba hasta la completa saturación de la superficie. Repetir la operación por segunda vez en un intervalo de unos 20 minutos. Evitar cualquier sobrecarga del producto que pueda generar escurridos que puedan dejar marcas en la superficie. Aplicar el producto sobre superficies limpias y secas.
- 4. Tiempo de aplicación:** Se trata de un producto de impregnación. La hidrofugación será efectiva inmediatamente después de la evaporación de los disolventes (alrededor de 72 horas después).
- 5. Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento:** Según los materiales y su porosidad: en torno a 300 g/m<sup>2</sup> para las dos capas.

## Características fisicoquímicas

▪ <b>Producto disolvente</b>	▪ <b>pH: ninguno</b>
▪ <b>Líquido incoloro transparente</b>	▪ <b>No sensible al hielo</b>
▪ <b>Densidad de 0.78 +/- 0.03 g/cm<sup>3</sup> a 20°C</b>	▪ <b>Punto de inflamación: 36° C</b>

## Precauciones de aplicación

- 1. Protección de superficies:** No aplicar el producto sobre revestimientos orgánicos (pinturas RPE, RSE...). Proteger las superficies que no se tienen que hidrofugar (vidrio, policloruro de vinilo...).
- 2. Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente con agua. Trabajar en una atmósfera ventilada, no fumar.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con white spirit inmediatamente después de la utilización.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En caja de 200 l.
- En 30 litros, plataforma de 22 x 30 l.

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

Scalpfuge OM 70 está destinado a la hidrofugación de piedras, yeso, enlucidos hidráulicos, cemento, hormigón, ladrillo, mármoles, tejas, pizarra, fibrocemento.

## Ventajas del producto

- Producto de gama muy alta
- Eficaz sobre el yeso
- Con Scalpfuge OM 70, la superficie puede volver a pintarse
- Microporoso, de esta forma facilita el libre intercambio de vapores de agua
- Sin silicona
- Pulverizable
- Impregnación fácil y rápida en los poros de los materiales
- Efecto perlante



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D