



# NEUTRAL DA 66

Superneutralizante de aclarado para la madera gris a causa de la intemperie o desoxidada por un decapante alcalino.

## Consejos prácticos de utilización

- 1. Dilución:** Diluir en 50% de agua o utilizar puro según el estado de la superficie.
- 2. Materiales de aplicación:** Pincel, rodillo de fibras naturales, pulverizador (spray).
- 3. Modo operativo:** Extender homogéneamente el producto. Aplicar impregnado sobre la superficie que hay que tratar. También se puede utilizar en un baño de neutralización aclarante (tina de acero inoxidable). Secar con un trapo húmedo tras la operación.
- 4. Tiempo de aplicación:** Resultado casi instantáneo.
- 5. Temperatura de aplicación:** De 5° C a 50° C. Con temperaturas extremas, su eficacia se reduce.
- 6. Rendimiento:** Básicamente variable según el tipo de madera (de 150 g a 300 g/m<sup>2</sup>).

## Características fisicoquímicas

▪ Producto a base de sales de fluoruro en fase acuosa	▪ pH : 1
▪ Punto de inflamación: No inflamable	▪ Sensible al hielo, pero reversible
▪ Densidad de 1.05 +/- 0.03 g/cm <sup>3</sup> a 20°C	▪ Líquido transparente incoloro

## Precauciones de aplicación

- 1. Protección de superficies:** No aplicar sobre materiales de sílice y calizos. No aplicar sobre vidrio.
- 2. Protección de personas:** Evitar el contacto con los ojos y la piel. En caso de contacto, lavarse inmediatamente las manos y los ojos con agua.

## Limpieza de herramientas

La limpieza de herramientas deberá efectuarse con agua inmediatamente después de la utilización.

## Acondicionamientos, paletización, almacenamiento

- En 20 kg, plataforma de 24 x 20 kg
- En 5 kg, paquete de 4 x 5 kg
- En 1 kg, paquete de 10 unidades

**Importante:** El contenido de este documento es el resultado de nuestra experiencia con el producto. Su utilización en cada caso particular no está dentro de nuestro ámbito de responsabilidad. Además, es indispensable realizar pruebas previas.

## ¿Para qué tipo de aplicaciones?

Este producto está destinado a aclarar todo tipo de madera ennegrecida por la intemperie o el tiempo y a neutralizarla después de un decapado alcalino.

## Ventajas del producto

- Rápido
- Pulverizable
- Eficaz en todo tipo de madera
- Puede volver a pintarse enseguida
- Requiere un ligero aclarado húmedo



SCALP S.A.S : 8 - 14, allée de Bruxelles - Z.I de la Poudrette - 93320 PAVILLONS sous BOIS  
Tél.: +33 (0)1 48 48 39 76 - Fax: +33 (0)1 48 49 80 36 - www.scalp-sas.com - scalp@scalp-france.fr  
S.A.S AU CAPITAL DE 115 500 € - RC BOBIGNY B 562 112 227 - C.C.P. PARIS 2727-78D